

STUCC

Enduit décoratif à teinter avec les pâtes colorantes pour un décor brillant aux effets marbrés

- **Qualité naturelle de la chaux**
- **Excellente glisse**
- **Effet marbré**
- **Sans odeur**



USAGE

Enduit décoratif intérieur, en pâte, pour application manuelle.

SUPPORTS

STUCC s'applique sur supports neufs ou à rénover, bruts ou peints :

- Plâtre et dérivés
- Carreaux de plâtre
- Plaques de plâtre à épiderme cartonné
- Tous types d'enduits

RECOUVREMENT

STUCC doit être recouvert par le **SAVON DE PROTECTION TOUPRET**, après séchage complet.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

STUCC : enduit décoratif intérieur en pâte à base de chaux aérienne, résine redispersable, poudre de marbre.

- Caractérisation (NFT36-005) : Famille III, classe 2
- Densité : Environ 1,4
- Consommation : 500 g/m² pour les deux passes décor fini
- Séchage : 4 heures
- Couleur : A teinter avec les **PÂTES COLORANTES TOUPRET**. L'enduit décoratif **STUCC** s'éclaircit fortement en séchant. L'intensité de la teinte est fonction de l'intensité du ferrage. Le **SAVON DE PROTECTION** ravive la teinte.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : >0.5 MPa
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l.

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : Lame ou lisseuse, couteau, chiffon doux ou lustreux.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti un an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 6 kg – 12 m²/seau
- Seau de 12 kg – 25 m²/seau

RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Le décor obtenu dépendant de la main de l'artisan, ainsi que de l'éclairage, il est important de réaliser une surface témoin avant de démarrer le chantier.
- Protéger les cueillies, angles et plinthes à l'aide d'un ruban de masquage large. Remplacez-le entre chaque couche et enlevez-le en l'arasant à l'aide d'un cutter pour une finition nette.
- Utilisez sur un même chantier des lots de pâtes colorantes identiques.
- Les pâtes colorantes sont miscibles entre elles pour créer d'autres couleurs.
- Il est possible d'éclaircir une teinte en mettant moins de pâte colorante et de foncer une teinte jusqu'à 2 pots maximum par seau de 6 kg d'enduit **STUCC** et 4 pots maximum par seau de 12 kg.

- Progresser par zones de 0.5m² aléatoires et successives pour éviter toute reprise.
- **STUCC** offre une multitude de décors ferrés. Les motifs et reliefs créés en 1^{re} passe (cordage à la brosse ...) se révèlent lors du ratissage et du ferrage de la seconde passe.
- Il est recommandé d'appliquer le produit par faces de murs opposés pour une gestion facilitée des angles.
- Pour un brillant optimum, il est recommandé de ferrer avant le séchage complet.
- Nettoyer régulièrement le fil de la lisseuse afin d'éviter les pollutions et les rayures.
- Recouvrement : Éliminer préalablement le **SAVON DE PROTECTION** par voie mécanique (ponçage). Peut dès lors être recouvert par tous types d'enduits de peinture et/ou tous types de peintures acryliques ou solvantées après impression.

PRÉPARATION DES FONDS

- Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.
- La **SOUS-COUCHE D'APPRÊT** ne remplace pas la peinture d'impression.

DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Contient de la chaux - lire les précautions d'emploi sur l'emballage ou sur la FDS avant manipulation.
- Apporter les résidus et l'emballage à la déchetterie.
- Le port de gants est conseillé pendant l'application.
- FDS disponible sur www.quickfds.com ou toupret.com.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **STUCC** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

STUCC



1.

SOUS-COUCHE D'APPRÊT

- Application conformément aux règles professionnelles en vigueur. Les supports doivent être préalablement imprimés.
- L'enduit décoratif **STUCC** s'applique obligatoirement sur la **SOUS-COUCHE D'APPRÊT TOUPRET**, déposée au rouleau 10 mm, en une couche régulière croisée. (cf page 5)

Seau de 4 kg : 150 à 200 g / m².

20 à 25 m² / seau.

Séchage : 12 h



2.

ENDUIT DÉCORATIF STUCC 24 couleurs à teinter avec les pâtes colorantes TOUPRET

- Préparation : incorporer le contenu d'un pot de 300 g de pâte colorante directement dans le seau d'enduit et continuer à mélanger toujours à vitesse lente..

1^{re} passe :

- Appliquer l'enduit à la lisseuse. Après séchage, poncer les éventuelles surépaisseurs, épousseter.

2^e passe :

- Appliquer l'enduit au couteau ou à la lisseuse par papillonnage. Le décor prendra toute sa dimension après ferrage à la lisseuse. L'aspect obtenu varie avec l'outil et le geste d'application.

En pâte : seaux de 6 à 12 kg : 500 g / m²

Seau de 6 kg : 12 m²

Seau de 12 kg : 25 m²

Séchage : 4 h



3.

SAVON DE PROTECTION

- Pour renforcer la brillance et la protection du décor, appliquer le **SAVON DE PROTECTION TOUPRET** à la lisseuse ou à l'éponge, puis lustrer dans l'heure qui suit à l'aide d'un chiffon doux ou d'une lustreuse. (cf page 28)

Seau de 1 kg : 30 g / m².

30 m² / seau.

Séchage : 1 h

	CONDITIONNEMENT	CONSOMMATION MOYENNE*	SÉCHAGE À 20°C ET 50 % HR	NETTOYAGE DES OUTILS
1.	SOUS-COUCHE D'APPRÊT Seau de 4 kg	150 à 200 g/m ² 20 à 25 m ² / seau	12 h	A l'eau
2.	Enduit décoratif STUCC Seaux de 6 et 12 kg	500 g/m ² les 2 passes 12 m ² / seau de 6 kg 25 m ² / seau de 12 kg	4 h	A l'eau
	PÂTE COLORANTE Pot de 300 g 1 pot par seau de 6 kg 2 pots par seau de 12 kg	25 à 35 g/m ²	3 à 4 h	A l'eau
3.	SAVON DE PROTECTION Seau de 1 kg	30 g/m ² 30 m ² / seau	1 h	A l'eau

* selon absorption du support et mode d'application.

Les temps de séchage sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.