

ENDUIT MAGIC' EXTÉRIEUR

Kit complet pour ragréer les supports en extérieur.



- 80% de ponçage en moins.
- Rendement optimisé : surface couverte +20%.
- Application facile : avec rouleau et lame inox.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.
- Doit être recouvert par une peinture ou un revêtement adapté.

PRÉPARATION DES FONDs

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port des gants est recommandé pendant l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

SUPPORTS

- En extérieur, s'applique sur supports neufs et renouvelés, béton banché, mortiers et enduits de ciment, murs en parpaings et crépis.

RECOUVREMENT

- Tous types de peintures extérieures, organiques, en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 5 mm.
- Consommation : 1,37 kg de pâte / m² / mm.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 8 h à 12 heures. Ou: dès que l'enduit est sec au touché.
- Recouvrement : 24 à 48 heures.
- Couleur : blanc crème.

CONDITIONNEMENT(S)

- Seau de 12 kg (kit et recharge).