



## ENDUIT DE REBOUCHAGE EXTÉRIEUR PETITS TROUS ET FISSURES SUR FAÇADES



### PRÊT À L'EMPLOI !

- RÉSISTANT AUX FISSURATIONS
- FIBRÉ ET SOUPLE
- EXCELLENTE ADHÉRENCE

### USAGE

Pour reboucher trous, fissures inférieurs à 1cm.

### SUPPORT

S'applique sur murs bruts ou peints, béton, béton cellulaire, ciment,parpaing, brique, pierre, bois imprimé.

### MELANGE - DOSAGE

Prêt à l'emploi

### DESTINATION

Extérieur

### TEMPS D'UTILISATION

Illimité

### EPAISSEUR

1 cm

### PREPARATION DU SUPPORT

À l'extérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

### MODE D'EMPLOI

- 1 - Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.
- 2 - Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.
- 3 - Lissez en croisant les passes.
- 4 - Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

### DEUXIEME COUCHE

3h

### PRÊT A PEINDRE

24h

### FINITION

Peinture extérieur

### NATURE

pâte

### COULEUR

BLANC

### STOCKAGE

APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

## CONSEILS D'UTILISATION

## SANTE ET SECURITE

Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application. FDS disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 220-239-6] (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.

## CONDITIONS D'UTILISATION

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.

## CONDITIONNEMENT

TUB

## NETTOYAGE DES OUTILS

Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

## REMARQUE

Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

TOUPRET SA  
24 rue du 14 juillet 91813 Corbeil-Essonnes Cedex FRANCE  
Tél : (+33) 01 69 47 20 20 - Fax : (+33) 01 60 75 87 11  
Mail : [toupret@toupret.fr](mailto:toupret@toupret.fr)  
<https://www.toupret.com>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 mars 2018