

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET RÉPARATION EN EXTÉRIEUR



FACILE À PRÉPARER

- RÉSISTANT AUX FISSURATIONS
- RÉPARE LES ANGLES CASSÉS
- PEUT ÊTRE PERCÉ ET CLOUÉ

USAGE

Pour reboucher trous, fissures et saignées sans limite de profondeur en extérieur. Pour réparer les angles cassés.

SUPPORT

S'applique sur murs bruts, béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, pierre.

MELANGE - DOSAGE

1 Dose d'eau + 2,5 doses de poudre

DESTINATION

Extérieur

TEMPS D'UTILISATION

30 min

EPAISSEUR

sans limite

PRÉPARATION DU SUPPORT

À l'extérieur sur supports durs, sains, propres et cohésifs.

MODE D'EMPLOI

- 1 - Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.
- 2 - Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.
- 3 - Lissez en croisant les passes.
- 4 - Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

DEUXIEME COUCHE

12h

PRÊT A PEINDRE

24-48h

FINITION

Peinture extérieur

NATURE

poudre

COULEUR

GRIS

STOCKAGE

APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 6 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas appliquer sur du polystyrène. Doit être recouvert par une finition peinture extérieure

SANTE ET SECURITE

Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application. FDS disponible sur www.quickfds.com

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment. Lire les précautions d'emploi sur l'emballage ou sur la FDS avant manipulation.

CONDITIONS D'UTILISATION

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.

CONDITIONNEMENT

2 kg

NETTOYAGE DES OUTILS

Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

REMARQUE

Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

TOUPRET SA
24 rue du 14 juillet 91813 Corbeil-Essonnes Cedex FRANCE
Tél : (+33) 01 69 47 20 20 - Fax : (+33) 01 60 75 87 11
Mail : toupret@toupret.fr
<https://www.toupret.com>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 mars 2018